

الملخص العربي

تشمل الرسالة على تحضير مركبات ميتا طولودين وميتاكريزول والبوليمر المشترك منهما من وسط حامضي وتطبيقاتها كحساسات لايون الهيدروجين والعناصر الثقيلة من وسط مائي. تتم عملية التحضير والتطبيقات بتقنيات بسيطة وغير مكلفة ولها اداء عالي و دقيق.

الفصل الاول: مقدمة حيث تتضمن بعض الصفات للمركبات الامينية العضوية ثل الانلين ومشتقاته كما تتضمن بعض الصفات للمركبات الفينولية مثل الفينول ومشتقاته. كما تتضمن المقدمة انواع البوليمر الموصل والعازل كهربيا. وبعد ذلك انواع البلمرة الكيميائية والكهربية. كما انها تركز على البلمرة الكهربائية لما لها من مميزات وتذكر بعض تلك العوامل التي يتوقف عليها البلمرة الكهربائية وطرق التوصيف والتحليل. واخيرا الدراسات السابقة للبلمرة الكهربائية على المركبات الأمينية مثل مركب الانلين والميتا طولودين, والمركبات الفينولية مثل مركب الفينول و ميتا كريزول.

الفصل الثاني: البلمرة الكهربائية لمركب(ميتا طولودين) من وسط حامضي, من خلال البلمرة الكهربيه على (cyclic voltammetry) والدراسات التي اجريت على مركب(ميتا طولودين) بواسطة جهاز قضب من البلاتين من وسط حامضي اتضح ان ظهور قمة واحدة للاكسدة في +1110 مللي فولت. ومن خلال افضل ظروف البلمرة كان رتبة التفاعل حسب الكيمياء الحركية هي كالتالي 0.11, 0.81, 0.727 بالنسبة للمونيمر وحمض الكبريتيك وملح كبريتات الصوديوم. في حين كانت قيم طاقة التنشيط () لها قيمة ((-196.6 ΔS^* و ΔH^* لها قيمة(44.3* ΔH^* في حين كانت $48.040 \text{ kJmol}^{-1}$ علاوة على ذلك، تم التحقيق في التركيب الكيميائي ومورفولوجيا البوليمر المعدة باستخدام JKmol^{-1} بالإضافة الى التحاليل الاخرى X. التحاليل المختلفة مثل الاشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء واشعة مثل التحليل العنصري والتحليل الحراري والتصوير بالميكروسكوب الماسح. أخيرا، تم اقتراح آلية مبسطة (لكيفية للبلمرة الكهروكيميائية للمركب (ميتا طولودين).

الفصل الثالث: البلمرة الكهربائية لمركب(ميتا كريزول) من وسط حامضي, من خلال البلمرة الكهربيه والدراسات التي اجريت على مركب(ميتا كريزول) بواسطة جهاز (cyclic voltammetry) اتضح ان ظهور قمة واحدة للاكسدة في +1010 مللي فولت. ومن خلال افضل ظروف البلمرة كانت رتبة التفاعل حسب الكيمياء الحركية هي كالتالي 0.31, 0.74, 0.95 بالنسبة للمونيمر وحمض الكبريتيك وملح كبريتات الصوديوم. كما كانت طاقة التنشيط لها قيمة ((14.511 kJmol^{-1} في حين كانت ΔH^* لها قيمة (12.033 Jmol^{-1}) و ΔS^* لها قيمة ((-197.5 JKmol^{-1} . علاوة على ذلك، تم التحقيق في التركيب الكيميائي ومورفولوجيا البوليمر المحضر باستخدام التحاليل المختلفة مثل الاشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء واشعة X. بالإضافة الى التحاليل الاخرى مثل التحليل العنصري والتحليل الحراري والتصوير بالميكروسكوب الماسح. أخيرا، تم اقتراح آلية مبسطة لكيفية للبلمرة الكهروكيميائية للمركب (ميتا كريزول).

الفصل الرابع: البلمرة الكهربائية لمركبين (ميتا كريزول و ميتا طولودين) معا من وسط حامضي. من خلال البلمرة الكهربيه والدراسات المجراة على مركب (ميتا كريزول و و ميتا طولودين) بواسطة جهاز على قطب من البلاتين من وسط حامضي اتضح ان ظهور قمة واحدة (cyclic voltammetry) للاكسدة في +1060 مللي فولت. ومن خلال افضل ظروف البلمرة كان درجات التفاعل حسب الكيمياء الحركية هي كالتالي 0.16, 0.76, 0.967 بالنسبة لكلا المونيمرين وحمض الكبريتيك وملح كبريتات لها قيمة تساوي ((ΔH^* في حين كانت kJmol^{-1} الصوديوم. كما كانت طاقة التنشيط لها قيمة (33.07)

علاوة على ذلك، تم التحقيق في التركيب JKmol^{-1} لها قيمة $(-197.19 \Delta S^* \text{ و } 31.19 \text{ Jmol}^{-1})$ الكيميائي ومورفولوجيا البوليمر المحضر باستخدام التحاليل المختلفة مثل الأشعة فوق البنفسجية وتحت بالإضافة الى التحاليل الاخرى مثل التحليل العنصرى والتحليل الحرارى والتصوير X. الحمراء واشعة بالميكروسكوب الماسح.

الفصل الخامس: التطبيقات للطبقات الرقيقة للبوليمر المحضر كحساسات لتعيين اونات الهيدروجين والعناصر الثقيلة فى المحاليل المائية. اولاً تم تطوير جهاز استشعار جديد من طبقة رقيقة من بوليمر Hg^{2+} (ميثا طولويدين) المغلفة القطب البلاتين وذلك لتحديد تركيزات صغيرة جداً من ايونات (simple potentiometric) و (cyclic voltammetry) المحاليل المائية. وقد درس الاستشعار بواسطة طريقتين مختلفتين وهما طريقتان من خلال الدراسة كان أفضل سمك البوليمر على (cyclic voltammetry) و (potentiometric) البلاتين 10 لفات. من قياسات فرق الجهد بسيطة، كان جهاز الاستشعار له جهد ميل (29.19) فى حين كان الاستجابة (10^{-5} M) كما كان له استجابة لا يونات الزئبق تصل الى (3.54) mV/decade وكان جهاز (10^{-7} M) يصل الى (1.33) (cyclic voltammetry) والتحديد لا يونات الزئبق بطريقة ($\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$) وجود الكاتيونات الأخرى مثل Hg^{2+} الحساس لديه استجابة عالية للأيونات فى وقت واحد Hg^{2+} جهاز الحساس لديه امكانية ايضا لتحديد ايونات ($\text{Ca}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$) مع وجود ايونات وقعت أفضل الكشف على نطاق فى (Zn^{2+})، ($\text{Ni}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$) مع وجود ايونات درجة الحموضة من 4.0-6.4، لفترة الحياة من تسعة أيام، وقد تم تحسين هذه الفترة لتصل الى أحد عشر أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق الاستشعار عملياً على اربع عينات مختلفة من الطبيعة، وكانت مطابقة للنتائج من أجهزة الاستشعار لهذه العينات الطبيعية بشكل جيد مع نتائج مطياف الامتصاص الذري.

وبالتالى ذلك جهاز الحساس لديه العديد من المزايا مثل انخفاض تكلفته، وسهولة تركيبه والاستقرار فى ظل الظروف المحيطة لفترة جيدة، وتحديد تركيزات صغيرة جداً، وجهد ميل شبه مطابق لميل العالم فى وجود مجموعة متنوعة من الأيونات Hg^{2+} نيرنست، وحساسية عالية، وانتقائية عالية للأيونات الأخرى مع عدم وجود آثار التدخل من أي منها. ونحن نعتقد أن هذا الحساس من نواح عديدة جهاز Hg^{2+} استشعار ممتازة للكشف عن أيونات

بالإضافة الى تصنيع جهاز استشعار جديد من طبقة رقيقة من بوليمر (ميثا طولويدين) المغلفة القطب فى المحاليل المائية. وقد تم استخدام جهاز H^+ البلاتين وذلك لتحديد تركيزات صغيرة جداً من ايونات فى المحاليل المائية. وقد درس الاستشعار H^+ استشعار الجديد لتحديد تركيزات صغيرة جداً من ايونات (cyclic voltammetry) و (simple potentiometric) بواسطة طريقتين مختلفتين وهما طريقتان من خلال الدراسة كان أفضل سمك البوليمر على البلاتين 10 لفات. من قياسات فرق الجهد بسيطة، كان من 6.0 الى 10. كان (pH) فى وسط حامضى له (56.34) mV/decade جهاز الاستشعار له جهد ميل (56.34) فى وجود الكاتيونات الأخرى مثل H^+ جهاز الحساس لديه استجابة عالية للأيونات ($\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$) كما كانت فترة الحياة له تسعة أيام وقد تم تحسين هذه الفترة لتصل الى (تسعة اسابيع).

ايضا تم تصنيع جهاز استشعار جديد من طبقة رقيقة من بوليمر (ميثا كريزول) المغلفة القطب البلاتين فى المحاليل المائية. وقد درس الاستشعار بواسطة Pb^{2+} وذلك لتحديد تركيزات صغيرة جداً من ايونات من خلال (cyclic voltammetry) و (simple potentiometric) طريقتين مختلفتين وهما طريقتان الدراسة كان أفضل سمك البوليمر على البلاتين 3 لفات. من قياسات فرق الجهد بسيطة، كان جهاز كما كان له استجابة لا يونات الرصاص تصل الى (26.5) mV/decade الاستشعار له جهد ميل (26.5) (cyclic voltammetry) فى حين كان الاستجابة والتحديد لا يونات الرصاص بطريقة ($2.75 \times 10^{-5} \text{ M}$) فى وجود الكاتيونات Pb^{2+} وكان جهاز الحساس لديه استجابة عالية للأيونات ($7.0 \times 10^{-7} \text{ M}$) تصل الى (7.0)

وقعت أفضل الكشف على نطاق فى (Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Zn^{2+}) الأخرى مثل درجة الحموضة من 4.0 - 5.3 لفترة الحياة تصل الى شهر. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق الاستشعار عمليا على اربع عينات مختلفة من الطبيعة، وكانت مطابقة للنتائج من أجهزة الاستشعار لهذه العينات الطبيعية بشكل جيد مع نتائج مطياف الامتصاص الذري.

وبالتالي ذلك جهاز الحساس لديه العديد من المزايا مثل انخفاض تكلفته، وسهولة تركيبه والاستقرار فى ظل الظروف المحيطة لفترة جيدة، وتحديد تركيزات صغيرة جدا، وجهد ميل شبه مطابق لميل العالم فى وجود مجموعة متنوعة من الأيونات Pb^{2+} نيرنست، وحساسية عالية، وانتقائية عالية لالايونات الأخرى مع عدم وجود آثار التدخل من أي منها.